

LORE 2132/112 DOY PACK

Descripción:

- Bolsa Doy Pack diseñada para envase al vacío.
- Alta barrera al oxígeno.
- Tratamiento térmico hasta 85°C

Estructura:**PET/PE**

Parámetros de temperatura	Valores	Unidad	Método de ensayo
Temperatura de soldadura	150-170 °C		
Tratamientos térmicos	< 85 °C		

Propiedades físicas

Coeficiente de fricción tratado	0,40-0,70		EN ISO 8295
Coeficiente de fricción sin tratar	0,12-0,30		EN ISO 8295
Diámetro de mandril posible	76 - 152	mm	

Características

Grosor	112	My	DIN 53 370
Tolerancias	+/- 10	%	
Rendimiento	9,05	m ² /Kg.	
Peso	110,5	g/m ²	DIN 53 365

Permeabilidad

Oxígeno a 23 °C y 75 % RH	~130	cc/(m ² /24h)	ASTM D 3985
Vapor de agua 38 °C, 90% RH	~10	gr/(m ² /24 h)	ASTM F 1249

Recomendamos mantener el stock a una temperatura máxima de 25 °C y una humedad máxima de 65%

ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, BRC/loP, IFS, ISO 22000

Las propiedades de los valores indicados se basan en valores estadísticos, no deben considerarse como especificaciones para un producto en concreto. Es responsabilidad del envasador realizar las pruebas necesarias para garantizar la aplicabilidad en cada caso. Los materiales barrera de VAC BCN cumplen con la legislación de materiales en contacto con alimentos según el Reglamento (CE) 1935/2004 y específicamente en el Reglamento 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus posteriores modificaciones en los Reglamentos 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 2018/213, 2018/831, 2019/37 y 2020/1245.

VAC BCN es una Organización inscrita en el Registro Sanitario de alimentos

por lo que nuestros materiales cumplen en todo momento las normas sanitarias establecidas para tal propósito.

Reservamos el derecho de realizar cambios técnicos para mejorar la calidad del producto sin información previa.