
VACFILM O 0585/030

Descripción:

- Película para tapa diseñada para envase al vacío.
- Buena barrera al oxígeno y gran transparencia.

Estructura:**OPP biorientado Coex**

Parámetros de temperatura	Valores	Unidad	Método de ensayo
Temperatura de soldadura	105-140	°C	
Propiedades mecánicas			
Resistencia a la tracción (rotura) Long - Trans	130 - 240	N/mm ²	
Alargamiento a la rotura Long - Trans	200 - 60	%	
Diámetro de mandril posible	70 - 76	mm	
Características			
Grosor	25±10	My	DIN 53 370
Rendimiento	43,86	m ² /Kg.	
Peso	22,8	g/m ²	DIN 53 365
Permeabilidad			
Oxígeno a 23 °C y 75 % RH	< 1300	cc/(m ² /24h)	DIN 53 380
Vapor de agua 38 °C, 90% RH	<1,1	gr/(m ² /24 h)	DIN 53 122

Recomendamos mantener el stock a una temperatura máxima de 20 °C y una humedad máxima de 50%
ISO 9001-2015, ISO 14001-2004,BRC/IoP, IFS, ISO 22000

Las propiedades de los valores indicados se basan en valores estadísticos, no deben considerarse como especificaciones para un producto en concreto. Es responsabilidad del envasador realizar las pruebas necesarias para garantizar la aplicabilidad en cada caso. Los materiales barrera de VAC BCN cumplen con la legislación de materiales en contacto con alimentos según el Reglamento (CE) 1935/2004 y específicamente en el Reglamento 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus posteriores modificaciones en los Reglamentos 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 2018/213, 2018/831, 2019/37 y 2020/1245.

VAC BCN, S.L.U. es una Organización inscrita en el Registro Sanitario de alimentos por lo que nuestros materiales cumplen en todo momento las normas sanitarias establecidas para tal propósito. Reservamos el derecho de realizar cambios técnicos para mejorar la calidad del producto sin información previa.