

VACFILM O 1232/055 AF

Descripción:

- Película para tapa diseñada para envase al vacío.
- Buena barrera al oxígeno y gran transparencia.
- Tratamiento térmico hasta 121°C

Estructura:

Laminado OPA/PP AF

Parámetros de temperatura	Valores	Unidad	Método de ensayo
Temperatura de soldadura	150-170	°C	
Temperatura de consistencia	-18 - +121	°C	
Propiedades físicas			
Coeficiente de fricción tratado	0,40-0,70		EN ISO 8295
Coeficiente de fricción sin tratar	0,14-0,30		EN ISO 8295
Diámetro de mandril posible	76 - 152	mm	
Características			
Grosor	57±10%	My	DIN 53 370
Rendimiento	18,05	m ² /Kg.	
Peso	55,4	g/m ²	DIN 53 365
Permeabilidad			
Oxígeno a 23 °C y 75 % RH	~55	cc/(m ² /24h)	DIN 53 380
Vapor de agua 38 °C, 90% RH	~12	gr/(m ² /24 h)	DIN 53 122

Recomendamos mantener el stock a una temperatura máxima de 25 °C y una humedad máxima de 65%
ISO 9001-2015, ISO 14001-2004, BRC/IoP, IFS, ISO 22000

Las propiedades de los valores indicados se basan en valores estadísticos, no deben considerarse como especificaciones para un producto en concreto. Es responsabilidad del envasador realizar las pruebas necesarias para garantizar la aplicabilidad en cada caso. Los materiales barrera de VAC BCN cumplen con la legislación de materiales en contacto con alimentos según el Reglamento (CE) 1935/2004 y específicamente en el Reglamento 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y sus posteriores modificaciones en los Reglamentos 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 2018/213, 2018/831, 2019/37 y 2020/1245.

El Grupo WK THOMAS es una Organización inscrita en el Registro Sanitario de alimentos por lo que nuestros materiales cumplen en todo momento las normas sanitarias establecidas para tal propósito. Reservamos el derecho de realizar cambios técnicos para mejorar la calidad del producto sin información previa.